

Tolleranza Lunghezza su Lamiera

Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Tolleranza (mm)
max 8500	da 0,5 a 3	± 0,5
max 6000	da 3 a 10	± 2
da 6000 a 12000	da 3 a 10	± 3

Tolleranza Taglio Nastri

Lunghezza (mm)	Tolleranza (mm)
da 80 a 1500	± 0,002

EN 10068-2

Laminati a caldo

1D	N° 1	Laminato a caldo, ricotto e decapato
	1D	Laminato a caldo, ricotto e decapato e con una piccola riduzione a freddo

Laminato a freddo

2D	2D	Laminato a freddo, ricotto e decapato
2B	2B	Laminato a freddo, ricotto e decapato e con leggera laminazione nel reparto di "Skin-Pass"
2R	BA	Laminato a freddo e ricotto nel forno ad atmosfera controllata

Satinati

2J	N° 3	Satinati con nastri abrasivi di grano da 80 a 120
2J	N° 4	Satinati con nastri abrasivi di grano da 150 a 400
2K	N° 6	Satinati
2J	HL	Levigati "hair-line" con nastri di grano duro da 150 240

Rigidizzati

2M	Embos	Rigidizzati per laminazione a freddo
----	-------	--------------------------------------

Temprati per Laminazione

2H	1/4, 1/2, 3/4, 4/4	Finitura 2D con siduzioni dal 10 al 45% che aumentano la propria resistenza meccanica
----	--------------------	---

Altre finiture

		Su richiesta
--	--	--------------

Efinox Srl

Via Tartaglia, 8/10/12 25064, Gussago (BS) - P.Iva 03277390179

E-mail: info@efinox.it - Telefono: +39 030321259 - Fax +39 030322268 - Sito web: www.efinox.it